



IZOHAN ekodach

powłoka izolacyjno-dekoracyjna

służy do wykonywania zewnętrznych powłok izolacyjno-dekoracyjnych na: pokrycia dachowe z papy asfaltowej, pokrycia betonowe, eternitowe, ceramiczne i blachodachówki

IZOHAN ekodach jest elastyczną masą stosowaną na pokrycia papowe, betonowe, eternitowe, ceramiczne i blachodachówki.

Dane techniczne

Skład:

dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki, pigment

Gęstość:

1,3 kg/dm³

Kolory:

czarny, czerwony, zielony, brązowy

Czas schnięcia:

ok. 4 h

Sposób nakładania:

pędzlem, wałkiem lub natryskiem na suchą i oczyszczoną powierzchnię

Temperatura stosowania:

od +5°C do +25°C

Zgodność z normą:

PN-C-81913:1998


Zużycie:

0,5 - 0,8 kg/m²/powłokę

Dostępne opakowania:

5 kg

E-307



Właściwości

- wodochronny
- kwaso- i ługoodporny
- odporny na reemulgację
- trwały i mrozoodporny
- odporny na tarcie na sucho
- odporny na działanie wody, wody z mydłem i szorowanie
- łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)
- posiadający bardzo dobre właściwości kryjące
- odporny na działanie czynników atmosferycznych
- posiadający bardzo dobrą przyczepność do podłoża, oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża

Zastosowanie

IZOHAN ekodach stosowany jest jako zewnętrzna ekologiczna powłoka izolacyjno-dekoracyjna na różnego rodzaju pokrycia dachowe:

- z papy
- z gontów papowych
- betonowe o gładkiej powierzchni
- z dachówek ceramicznych
- eternitowe
- z blachodachówki
- z blachy ocynkowanej

Sposób stosowania

Przed rozpoczęciem pracy z masą **IZOHAN ekodach**, należy ją dokładnie wymieszać, a podczas dłuższego malowania, mieszanie powtarzać co pewien czas. Masę nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem. **IZOHAN ekodach** należy nakładać na czyste i suche podłoże. W przypadku występowania nierówności, należy je uzupełnić używając masy szpachlowej **IZOHAN ekoszpachla** lub, w przypadku pokrycia papowego, **IZOHAN IZOBUD masy szpachlowej**.

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, temperaturze od +5°C do +25°C.

Uwagi

Wyroby firmy IZOCHAN są produkowane na bazie naturalnych surowców mineralnych. W związku z tym mogą wystąpić nieznaczne różnice w tonacji kolorów poszczególnych partii produkcyjnych.

Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu. Stwardniałe zabrudzenia usuwać mechanicznie.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. Wydanie 01/09



IZOHAN Sp. z o.o. skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl